

Töötluste tabel

Ehitusoutlet pakub viie erineva töötlusega tooteid. Õlitamiseks on kasutatud Pinotex wood oil tooteid.

	SAN	SAN GRAY	SAN MAI	SAN GEN	SAN MATSU COLOUR
Pilt					
Tehnoloogia	Põletatakse (2-3mm söekiht) ja õlitatakse musta õliga	Põletatakse (2-3mm söekiht) ja õlitatakse (hall õli)	Põletatakse harjatakse, kergelt põletatakse, õlitatakse musta õliga	Põletatakse, harjatakse (NB! Ei õlitata)	Põletatakse, harjatakse, õlitatakse
Välimus	Tume värvus, söemüster	Tume hallikas värvus, söemüster	Tume värvus, puidusüviseline pind	Värv alguses pruunikam aga paari aastaga muutub hallikaks, puidusüviseline pind	Värv vastavalt üli toonile, puidusüviseline pind
Kasutuskoht	Fassaad		Fassaad, sise- ja välistingimus	Fassaad, välistingimus	Tume toon: fassaad, sise ja välistingimus; hele toon: sisetingsimus
Ei soovita	Sisetingsimus, terrass, kriipimist-kraapimist saavad pinnad		Terrass		Hele toon: välitingimus
Lisainfo	Esiialgu vajalik õrn kästilus. Pind saavutab lõpliku tugevuse umbes aastaga			Paari aasta möödudes õlitada	